



Интерьер
Стиль
Жалюзи для вас

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНЕЙ ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНЕЙ РУЛОННЫХ

№ п/п	Название	Производство	Прозрачность	Состав*	Огнестойкость*	Плотность (г/м2)	Толщина (мм)	Ценовая категория
1	Ажур	Германия	полупрозрачная	100% P		130	0,19	3
2	Аллегро перл	Германия	полузатемняющая	100% P		155	0,26	2
3	Амальфи	Нидерланды	затемняющая	100% P		235	0,4	4
4	Андрия	Польша	прозрачная	100% P		84	0,3	1
5	Анже	Германия	полупрозрачная	100% P		130	0,25	2
6	Анже блэкаут	Германия	затемняющая	100% P		220	0,35	3
7	Арабика	Китай	полузатемняющая	20% L, 80% P		165	0,35	1
8	Арабика блэкаут	Китай	затемняющая	100% P		285	0,39	2
9	Аруба	Корея	полузатемняющая	100% P		247	0,47	3
10	Атико блэкаут	Германия	затемняющая	100% P		280	0,42	5
11	Балтик	Китай	полузатемняющая	100% P		165	0,26	1
12	Баски димаут	Нидерланды	затемняющая	100% P		240	0,4	4
13	Болгарская роза	Китай	полузатемняющая	100% P		200	0,31	1
14	Версаль	Германия	полузатемняющая	100% P		190	0,38	3
15	Версаль блэкаут	Германия	затемняющая	100% P		350	0,47	4
16	Витель	Германия	прозрачная	59% P 41% V		120	0,28	4
17	Гэлакси	Корея	полупрозрачная	100% P		123	0,24	1
18	Детские Зоо	Турция	полузатемняющая	100 % P		155	0,26	1
19	Детские Овечки	Турция	полузатемняющая	100 % P		155	0,26	1
20	Детские Кексы	Турция	полузатемняющая	100 % P		155	0,26	1
21	Детские Совушки	Турция	полузатемняющая	100 % P		155	0,26	1
22	Детские Машинки	Турция	полузатемняющая	100 % P		155	0,26	1
23	Детские Звездочки	Турция	полузатемняющая	100 % P		155	0,26	1
24	Детские Бабочки	Китай	полузатемняющая	100 % P		200	0,36	1
25	Детские блэкаут Зоо	Китай	затемняющая	100 % P		200	0,36	2
26	Детские блэкаут Овечки	Китай	затемняющая	100 % P		200	0,36	2
27	Детские блэкаут Кексы	Китай	затемняющая	100 % P		200	0,36	2
28	Детские блэкаут Совушки	Китай	затемняющая	100 % P		200	0,36	2
29	Детские блэкаут Машинки	Китай	затемняющая	100 % P		200	0,36	2
30	Детские блэкаут Звездочки	Китай	затемняющая	100 % P		340	0,48	2
31	Детские Единорожки	Турция	полузатемняющая	100% P		220	0,35	2
32	Детские Жирафы	Турция	полузатемняющая	100% P		200	0,35	1
33	Детские Зайчики	Турция	полузатемняющая	100% P		200	0,35	1
34	Детские Знаки	Турция	полузатемняющая	100% P		200	0,35	1
35	Детские Капитан	Турция	полузатемняющая	100% P		200	0,35	1
36	Детские Космос	Турция	полузатемняющая	100% P		200	0,35	1
37	Детские Монстрики	Турция	полузатемняющая	100% P		200	0,35	1
38	Детские Паровозик	Турция	полузатемняющая	100% P		220	0,35	2

* P – полиэстер; L – лён; PVC – ПВХ (поливинилхлорид).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНЕЙ РУЛОННЫХ

№ п/п	Название	Производство	Прозрачность	Состав*	Огнестойкость*	Плотность (г/м2)	Толщина (мм)	Ценовая категория
39	Детские Роботы	Турция	полузатемняющая	100% P		220	0,35	2
40	Детские Транспорт	Турция	полузатемняющая	100% P		200	0,35	1
41	Детские Треугольники	Турция	полузатемняющая	100% P		155	0,26	1
42	Детские Фея бежевый	Турция	полузатемняющая	100% P		200	0,35	1
43	Детские Фея белый	Турция	полузатемняющая	100% P		220	0,35	2
44	Детские Черепашки	Турция	полузатемняющая	100% P		200	0,35	1
45	Детские Шарики	Турция	полузатемняющая	100% P		155	0,26	1
46	Дриада	Китай	полузатемняющая	100% P		165	0,27	1
47	Калипсо	Германия	полузатемняющая	100% P		190	0,38	3
48	Карина	Германия	полузатемняющая	100% P		185	0,38	1
49	Карина блэкаут	Германия	затемняющая	100% P		320	0,45	2
50	Кастелло	Польша	полупрозрачная	100% P		211	0,5	2
51	Кейптаун ФР	Польша	полузатемняющая	100% P	✘	230	0,31	2
52	Китайская роза	Китай	полузатемняющая	100% P		200	0,31	1
53	Корсо	Германия	полузатемняющая	100% P		160	0,3	2
54	Корсо блэкаут	Германия	затемняющая	100% P		280	0,45	3
55	Корсо перл	Германия	полузатемняющая	100% P		170	0,4	3
56	Крымская роза	Китай	полузатемняющая	100% P		200	0,31	1
57	Куба	Китай	прозрачная	100% P		91	0,27	0
58	Либерика	Китай	полузатемняющая	20% L, 80% P		165	0,35	1
59	Либерика блэкаут	Китай	затемняющая	100% P		285	0,39	2
60	Лусто	Корея	затемняющая	100% P		211	0,43	3
61	Лэйси	Германия	полузатемняющая	100% P		190	0,38	3
62	Лэйси блэкаут	Германия	затемняющая	100% P		345	0,47	5
63	Мадагаскар	Китай	затемняющая	100% P		220	0,35	1
64	Мат	Турция	полузатемняющая	100% P		155	0,26	1
65	Металлик	Германия	полузатемняющая	100% P		195	0,38	2
66	Монако	Германия	полузатемняющая	100% P		230	0,3	2
67	Ниагара	Китай	полузатемняющая	100% P		200	0,31	1
68	Ницца	Германия	полупрозрачная	100% P		115	0,18	4
69	Ницца блэкаут	Германия	затемняющая	100% P		300	0,36	5
70	Нуар	Турция	затемняющая	100% P		402	0,41	1
71	Оливия	Китай	полузатемняющая	100% P		180	0,4	1
72	Оливки	Китай	полузатемняющая	20% L, 80% P		165	0,35	1
73	Оливки блэкаут	Китай	затемняющая	100% P		285	0,39	2
74	Палау	Германия	полупрозрачная	100% P		115	0,18	4
75	Перл	Турция	полузатемняющая	100 % P		155	0,26	1
76	Подсолнух	Китай	полузатемняющая	20% L, 80% P		165	0,35	1

* P – полиэстер; L – лён; PVC – ПВХ (поливинилхлорид).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНЕЙ РУЛОННЫХ

№ п/п	Название	Производство	Прозрачность	Состав*	Огнестойкость*	Плотность (г/м2)	Толщина (мм)	Ценовая категория
77	Подсолнух блэкаут	Китай	затемняющая	100% P		285	0,39	2
78	Принт Карина	Германия	полузатемняющая	100 % P		185	0,38	Ф3
79	Принт Карина блэкаут	Германия	затемняющая	100 % P		320	0,45	Ф5
80	Принт Мадагаскар	Китай	затемняющая	100 % P		220	0,35	Ф4
81	Принт Мат	Турция	полузатемняющая	100 % P		155	0,26	Ф1
82	Принт Перл	Турция	полузатемняющая	100 % P		155	0,26	Ф2
83	Принт Респект блэкаут	Китай	затемняющая	100 % P		285	0,39	Ф4
84	Принт Сахара	Китай	полузатемняющая	20% L, 80% P		165	0,35	Ф3
85	Принт Скрин 3%	Нидерланды	полузатемняющая	30% P, 70% PVC	✘	470	0,58	Ф5
86	Прованс	Германия	полупрозрачная	100% P		165	0,36	2
87	Респект блэкаут	Китай	затемняющая	100% P		285	0,39	1
88	Респект ФР	Китай	затемняющая	100% P	✘	289	0,42	2
89	Риано	Германия	полузатемняющая	100% P		185	0,41	3
90	Роза	Китай	прозрачная	100% P		130	0,25	2
91	Рябина	Китай	полузатемняющая	100% P		190	0,35	1
92	Сакура	Китай	полузатемняющая	100% P		195	0,31	1
93	Сахара	Китай	полузатемняющая	20% L, 80% P		165	0,35	1
94	Севилья	Германия	полупрозрачная	100% P		140	0,3	2
95	Севилья блэкаут	Германия	затемняющая	100% P		280	0,4	3
96	Сейшелы	Германия	полузатемняющая	100% P		195	0,4	5
97	Сиена	Нидерланды	затемняющая	100% P		250	0,45	5
98	Скрин 1%	Нидерланды	затемняющая	30% P, 70% PVC	✘	480	0,68	3
99	Скрин 1%	Китай	затемняющая	30% P, 70% PVC	✘	470	0,75	3
100	Скрин 3%	Нидерланды	полузатемняющая	30% P, 70% PVC	✘	480	0,68	3
101	Скрин 3%	Китай	полузатемняющий	30% P, 70% PVC	✘	440	0,65	3
102	Скрин 3% АЛЮ	Китай	полузатемняющий	30% P, 70% PVC	✘	440	0,65	4
103	Скрин 5%	Китай	полупрозрачная	30% P, 70% PVC	✘	410	0,55	2
104	Тэффи	Китай	полузатемняющая	100% P		175	0,3	1
105	Форио	Нидерланды	прозрачная	100% P		140	0,33	3
106	Фрост	Германия	полупрозрачная	100% Trevira CS		200	0,35	3
107	Цветы	Турция	полузатемняющая	100% P		220	0,35	2
108	Шейд	Германия	полузатемняющая	100% P		170	0,35	4
109	Шелк	Китай	полузатемняющая	100% P		200	0,36	0
110	Эклипс	Германия	полупрозрачная	100% P		185	0,38	2
111	Эмилия	Турция	полузатемняющая	100% P		190	0,34	1
112	Эмилия блэкаут	Турция	затемняющая	100% P		354	0,5	2
113	Ямайка	Корея	полузатемняющая	100% P		222	0,35	3

* P – полиэстер; L – лён; PVC – ПВХ (поливинилхлорид).